

Tekniset tiedot DECOSA tuotteet

LISTAT: POLYSTYREENI XPS JA EPS



Materiaali:	Polystyreeni
Paloluokitus:	B2 (DIN 4102)
Soveltuvuus:	Kuivat ja kosteat tilat
Materiaalin paksuus:	Riippuu mallista
Ympäristö:	CFC-vapaa, ei terveydelle haitallisia aineita, kierrätettävä, ei luokitella ongelmajätteeksi

XPS- ja EPS-polystyreenilistat voidaan maalata vesiohenteisilla maaleilla. Pohjan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa lista haluttuun pituuteen hienohampaisella sahalla. Käytä apuna jiirilaatikkoa. Asenna lista DECOSA-yleisliimalla. Pyyhi ylipursunnut liima välittömästi kostealla sienellä. Liiman menekki n. 20 g/m. Viimeistele saumakohtat liimalla tai kitillä.

LISTAT: DUROSTYLE

Materiaali:	Duropolymeeri (polystyreeni)
Paloluokitus:	B2 (DIN 4102)
Soveltuvuus:	Kuivat ja kosteat tilat
Materiaalin paksuus:	Riippuu mallista
Ympäristö:	CFC-vapaa, ei terveydelle haitallisia aineita, kierrätettävä, ei luokitella ongelmajätteeksi

Erittäin kovat Durostyle-listat voidaan käsitellä millä tahansa maalilla. Pohjan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa lista haluttuun pituuteen hienohampaisella sahalla. Käytä apuna jiirilaatikkoa. Asenna lista DECOSA-yleisliimalla. Pyyhi ylipursunnut liima välittömästi kostealla sienellä. Liiman menekki n. 20 g/m. Viimeistele saumakohtat liimalla tai kitillä.

LISTAT: POLYURETAANI (PUR)

Materiaali:	Polyuretaani, pinta PVC-kalvoa
Lämmönkesto:	Hetkellisesti +80 °C
Soveltuvuus:	Kuivat ja kosteat tilat
Materiaalin paksuus:	Riippuu mallista
Ympäristö:	CFC-vapaa, ei terveydelle haitallisia aineita

Erittäin kovat Durostyle-listat voidaan käsitellä millä tahansa maalilla. Pohjan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa lista haluttuun pituuteen hienohampaisella sahalla. Käytä apuna jiirilaatikkoa. Asenna lista DECOSA-yleisliimalla. Pyyhi ylipursunnut liima välittömästi kostealla sienellä. Liiman menekki n. 20 g/m. Viimeistele saumakohtat liimalla tai kitillä.

PARRUT JA PARRUKULMAT, POLYURETAANI (PUR)

Suomen AM-Markkinointi Oy – Eteläväylä 11 28610 Pori – amwalls@amwalls.fi

tapetit.fi

Materiaali:	Polyuretaani
Lämmönkesto:	Hetkellisesti +120 °C
Soveltuvuus:	Kuivat ja kosteat tilat
Materiaalin paksuus:	Riippuu mallista
Ympäristö:	CFC-vapaa

Aitoa puuta muistuttava polyuretaaniparru, tehdasväreinä tumma tammi ja pohjamaalattu valkoinen. Parrut voidaan käsitellä millä tahansa maalilla. Testaa maalia ensin pienelle alueelle. Pohjan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa parru haluttuun mittaan hienojakoisella sahalla. Asennus DECOSA-yleisliimalla. Liiman menekki: 1 liimapatruuna/10 m. Parrut tulee tukea huolellisesti muutamaksi tunniksi asennuksen jälkeen. Saumojen viimeistely kitillä ja petsillä tai metallinauhajäljitelmällä.

PETSI TUMMA

R- ja S-lausekkeet:

R10	Syttyvää
S2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa
S3	Säilytettävä viileässä
S43	Sammutukseen käytettävä soveltuvaa sammutusvälinettä Sammutukseen ei saa käyttää vettä.
S46	Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tuotepakkaus ja etiketti
S51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
S56	Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan

Sisältää 2-butanonoksiimia. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Sisältää raskasbentsolia, metoksia ja propanolia

VOC (g/l) max. 555 g/l. (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

PETSI VALKOINEN

R- ja S-lausekkeet:

R10	Syttyvää
R52/53	Haitallista vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
S23	Vältettävä aineen hengittämistä
S24	Varottava kemikaalin joutumista iholle
S38	Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityssuojainta
S51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
S61	Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet.

Sisältää 2-butanonoksiimia. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

VOC (g/l) DIN ISO 11890: 2004/42/IIA(e)(500) 436.

Suomen AM-Markkinointi Oy – Eteläväylä 11 28610 Pori – amwalls@amwalls.fi

tapetit.fi